



L FIX

Aditivo universal adhesivo e impermeabilizante para morteros, concentrado

Características

L Fix es un látex adhesivo impermeabilizante concentrado a base de resinas sintéticas elásticas en emulsión acuosa que hace que los productos cementicios fragüen más fácilmente y sean más resistentes al desgaste y a la acción agresiva del medio ambiente y de los agentes atmosféricos. L Fix es un látex que le otorga a la pasta una vez madura que se mantenga con el paso del tiempo, que sea más resistente y se conserve mejor, tanto a bajas temperaturas como al hielo, y que no pueda volver a emulsionarse, ni siquiera cuando entre en contacto durante mucho tiempo con el agua. Además si se utiliza L Fix se consigue una mejor adhesión estructural al soporte, una excelente junta de construcción entre el hormigón viejo y el nuevo, la resistencia a las microfisuras y una mejor docilidad de las pastas. L Fix puede utilizarse en los siguientes casos:

- en la preparación de lechadas adhesivas de unión para raspar capas subyacentes,
- en la preparación de enlucidos,
- en la preparación de soleras y pavimentos de hormigón,
- como activador de adhesión en la junta de construcción,
- como consolidante en las intervenciones de restauración.

Aspecto

Líquido de baja viscosidad blanco lechoso

Características del producto líquido

Peso específico: $0,98 \pm 0,02 \text{ Kg/dm}^3$
Residuo seco en masa: $48 \pm 1 \%$
Tiempo de fluidez a 23 °C (con taza Ford, orificio n°3): $25 \pm 1 \text{ sec}$

Indicaciones de colocación

Para la preparación de lechadas adhesivas y morteros rasantes se utiliza una mezcla 1 : 1 de L Fix con agua. In caso de preparación de enlucidos y soleras la mezcla de L Fix y agua es 1 : 2,5. Para limpiar las herramientas se puede utilizar agua.

Soporte

Limpio

Consumo

Aprox. 0,4 - 0,5 Lt/mq para las lechadas.
Aprox. 0,6 - 0,7 Lt/mq para los productos rasantes.
Aprox. 50 Lt/m³ para morteros para enlucido y soleras.

Indicaciones para la aplicación

Temperatura límite de aplicación: MÍN 10 °C - MÁX 40 °C.
Preparación del soporte:
Limpiar minuciosamente la superficie que se tenga que restaurar prestando especial atención a la eliminación de cualquier resto de aceite o grasa, humedecer la superficie con una solución de L Fix y agua 1:1 antes de aplicar el mortero aditivo con L Fix.
Preparación de las pastas:
Mezclar cemento y arena aparte; añadir L Fix previamente diluido y mezclar con cuidado. Preparar una cantidad de pasta que se pueda aplicar en dos horas de tiempo.

Colores disponibles

Transparente

Envase

5 – 10 Lt

Temperatura de conservación

MIN 5 °C – MAX 40 °C

**Estabilidad en los
envases originales**

12 meses

Normas de seguridad

Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.